

**CLEANING METHOD FOR SILICON WAFER**

**Patent number:** JP6216098  
**Publication date:** 1994-08-05  
**Inventor:** AKITANI HIDEO; KUWANO SHUJI; MATSUMOTO TORU; MURAOKA HISASHI  
**Applicant:** NTT ELECTRONIC TECH; PIYUARETSUKUSU KK; TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO  
**Classification:**  
**- International:** C11D7/32; C11D7/38; H01L21/304; C11D7/22; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/304; C11D7/32; C11D7/38  
**- european:**  
**Application number:** JP19920349881 19921201  
**Priority number(s):** JP19920349881 19921201

Report a data error here

**Abstract of JP6216098**

**PURPOSE:** To provide a wafer having a clean spontaneous oxide film by adding chelating agent in which complexan or carboxylate ligand of a value of a specific range is substituted for other acid group to cleanser to clean the wafer, and then rinsing it with water added with fluoric acid of a specific value or more. **CONSTITUTION:** A silicon wafer contaminated by forming  $10^{12}$  atoms/cm<sup>2</sup> of Fe to iron hydroxide colloid is cleaned by using chelating agent as SC-1 liquid containing NH<sub>4</sub>OH:H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:H<sub>2</sub>O=1vol.:1vol.:5vol. at 70 deg.C for 10min. That is, the agent in which complexan or its carboxylate group ligand of 0.1 to 100ppm is replaced with other acid group is added to cleanser containing alkali, hydrogen peroxide, water. The wafer is cleaned. Then, it is rinsed by using water added with fluoric acid of 1ppm or more. Thus, the wafer having a clean spontaneous oxide film can be obtained.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY**

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-216098

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51)Int.Cl. <sup>4</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/304	3 4 1 L	8832-4M		
C 1 1 D 7/32				
7/38				

審査請求 未請求 請求項の数 2 F D (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平4-349881

(22)出願日 平成4年(1992)12月1日

(71)出願人 592188265  
エヌティティ エレクトロニクス テクノ  
ロジー株式会社  
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-14-5  
(71)出願人 390039619  
株式会社ビューアレックス  
神奈川県横浜市港北区新羽町735番地  
(71)出願人 000003078  
株式会社東芝  
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地  
(74)代理人 弁理士 岩見谷 周志

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 シリコンウェーハの洗浄方法

(57)【要約】

【構成】半導体シリコンウェーハの洗浄方法であつて、アルカリ・過酸化水素・水より成る洗浄液に、0.1乃至100ppmのコンプレクサン或いはそのカルボン酸基配位子を他の酸基で置換したキレート化剤を添加してシリコンウェーハの洗浄を行い、次いで1ppm以上のフッ酸が添加された水を用いてリンスを行なうことを特徴とする。

【効果】最小でも6槽の洗浄槽乃至リンス槽を必要としたRCA処理の洗浄システムに対し、基本的に僅か2槽で全洗浄システムを構成することができ、装置価格、装置所要面積、稼働経費の点ではるかに有利となる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ・過酸化水素・水より成る洗浄液に、0.1乃至100ppmのコンプレクサン或いはそのカルボン酸基配位子を他の酸基で置換したキレート化剤を添加してシリコンウェーハの洗浄を行い、次いで1ppm以上のフッ酸が添加された水を用いてリンスを行なうことを特徴とする半導体シリコンウェーハの洗浄方法。

【請求項2】 フッ酸が添加された水を加熱してリンスを行なう請求項1に記載の洗浄方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、半導体シリコンウェーハの製造工程並びに半導体デバイス製造工程におけるシリコンウェーハ表面の洗浄方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 半導体用シリコンウェーハの清浄化の対象となるのは微粒子汚染と化学汚染である。これらに対して広く使われている洗浄法はRCA法と呼ばれるもので、3種の洗浄液、即ち、水酸化アンモニウム・過酸化水素・水から成る洗浄液（SC-1）、稀フッ酸から成る洗浄液（DHF）、塩酸・過酸化水素・水より成る洗浄液（SC-2）を用いて洗浄を行なうものである。

【0003】 この洗浄法が登場した当初の清浄化作用についての考え方は化学汚染に対するものだけであった。即ち、SC-1を用いてアンミン錯イオンを形成する金属や有機質汚染を除き、この際生じた自然酸化膜を次のDHF（通常、HF：H<sub>2</sub>O＝1容：50～200容）で溶解除去してこの膜に捕捉されていた不純物を同時に除き、仕上げとして重金屬溶解作用の強いSC-2で最後まで残存した金属を取り除くというものである。この洗浄法においては、最後に洗浄した自然酸化膜が形成されているとされ、この膜が形成されているために、洗浄後のウェーハは親水性となっている。

【0004】 その後、SC-1が他の洗浄液に比して抜群の微粒子除去効果を示すことが認識され、現在ではこのRCA法は、特にLSIの分野で広く採用されるに至っている。標準的なSC-1の組成は、アンモニア水（28重量%）：過酸化水素水（30～35重量%）：水＝1容：1容：5容であり、この洗浄液を用いての処理は、一般に70～80℃で10分程度である。この処理は、シリコン表面に対して若干のエッチング作用を伴い、シリコン表面に微細なピットを生じることがあるので、水の希釈を増すとアンモニアの濃度を減少させる等の手段が適宜試みられている。

【0005】 上述したRCA法による洗浄では、各洗浄液による処理の後、ウェーハ表面並びにウェーハキャリアに吸着した洗浄液を除いて次の処理に送るために、純水による十分なリンスが必要である。即ち、この洗浄法では、少なくとも3つの洗浄処理と3つの純水リンス処理が必要となる。従って、生産性の点から、量産工場の

洗浄装置としては、多数のウェーハを搭載したキャリアを連続的に搬送して多槽（この場合6槽以上）の処理槽に順次浸漬する構造が採用されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、SC-1による洗浄の後に行なわれる稀フッ酸（DHF）による自然酸化膜を除去する処理では、SC-1の微粒子除去効果とは逆に、ウェーハ裏面乃至その周辺、キャリア・容器壁等から離脱した微粒子等により、ウェーハ表面の微粒子濃度が通常増加する。しかも、DHFによる洗浄に引き続いて行なわれるSC-2洗浄では微粒子除去効果が弱く、付着した微粒子を十分に除去することが困難である。従って、現在ではLSIのパターン微細化が進み、微粒子除去の重要性が急速に増したため、当初のRCA法の順序を変えて、DHF→SC-1→SC-2の順序での洗浄が試みられている。

【0007】 しかし、上記のような洗浄順序では、SC-1に使用する薬品の順序を極めて高純度にしなないと、最終のSC-2洗浄の後でも十分な清浄度が得られないという問題がある。即ち、SC-1洗浄では、該洗浄液中のFeやAl等がウェーハに非常に吸着し易く、洗浄時に成長する自然酸化膜中に取り込まれる。ところが、後続するSC-2洗浄ではシリコン表面に対するエッチング作用がないため、かなりの量のこれら金属が不純物として残存してしまうのである。このため、SC-1洗浄後のFeやAlの吸着量を10<sup>10</sup>atoms/cm<sup>2</sup>以下に抑えようとするだけで、SC-1洗浄液中のFeやAlの濃度は0.01ppb程度の高純度に制御しなければならないのである。

【0008】 従って、高価な超高純度の薬品が必要となるばかりか、洗浄液乃至薬液供給系の清浄度を特に厳しく管理しなければならないが、FeやAlはクリーンルーム内で最も汚染しやすい不純物であるため、この管理は容易ではない。また洗浄槽には連続してウェーハが搬入されてくるので、ウェーハが持ち込むFeやAlが槽内の洗浄液中に蓄積する。従って、高清浄度を確保するためには、洗浄液を毎回交換しなければならない場合も生じ、直接材料費だけでなく廃液処理の負担も大きくなる。

【0010】 そこで実際は、洗浄工程をSC-1→SC-2→DHFの順序とし、リンスの際に1MHz程度の超音波を加えることにより、最終のDHFで発生した微粒子を除去することが行なわれている。即ち、SC-1で自然酸化膜中に取り込まれた重金屬は、上記の如くSC-2では有効に洗浄されず、DHFによる自然酸化膜除去がフッ酸の洗浄力と相まって有効に洗浄除去されるのである。

【0011】 しかし、上記の方法では微粒子の除去を満足に行なうことが極めて難しい。また、前述した何れの順序による方法を採用した場合にも、洗浄後のウェーハ

を表面分析すると、しばしば $10^{10}$ atoms/cm<sup>2</sup>以上の汚染金属が検出されることがある。現在、十分に制御された洗浄半導体製造ラインでも $10^{12}$ atoms/cm<sup>2</sup>程度の金属汚染が認められることがある。超高集積デバイスでは、 $10^6$  atoms/cm<sup>2</sup>のオーダーまでの清浄化が要求されるので、洗浄システムには、表面の汚染金属レベルを3桁以上低減することが望まれている。RCA洗浄方式は、薬液自体には十分な洗浄力があるとしても、使用薬品・純水の品質、洗浄装置の保守等の面で厳しい管理が要求されるのである。

【0012】また、生産に使われるウェーハの直径が大きくなるにつれて洗浄装置も大型化し、8"ウェーハの6槽構造の洗浄装置では、ローダ部、乾燥部、アンローダ部も含めると長さは10mにも達する。一方、デバイス高度化とともに必要な新たな製造装置が急激に増加し、これに伴ってクリーンルーム面積も必然的に拡大するので、洗浄装置のこのような長大化は、投資や稼働上の経済性成いは装置内清浄度維持のための保守面でも好ましいものではない。

【0013】さらに高度化したデバイスでは、製造装置のプロセスチャンパーにウェーハを投入する直前に、自然酸化膜をフッ化水素ガスで除くドライプロセスも必要となる。このプロセスでは、微粒子や金属元素等の汚染は除き得ないので、予め、これらの有害物質の付着が必要なレベル以下までに十分に洗浄された清浄自然酸化膜を有するウェーハにしなければならない。

【0014】従って本発明の目的は、多数の洗浄槽を必要とせず、少ない洗浄槽によりシリコンウェーハの洗浄を行なうことが可能であるとともに、且つDHF→SC-1→SC-2の順序のRCA洗浄方式に劣らない微粒子除去能力と、SC-1→DHF→SC-2の順序のRCA洗浄方式に劣らない化学汚染除去能力を有し、清浄な自然酸化膜を有するウェーハとすることが可能なシリコンウェーハの洗浄方法を提供することにある。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】本発明によれば、アルカリ・過酸化水素・水より成る洗浄液に、0.1乃至100ppmのコンプレクサン成いはそのカルボン酸基配位子を他の酸基で置換したキレート化剤を添加してシリコンウェーハの洗浄を行い、次いで1ppm以上のフッ酸が添加された水を用いてリンスを行なうことを特徴とする半導体シリコンウェーハの洗浄方法が提供される。

【0016】

【作用】本発明は、RCA洗浄における金属元素除去の主力であるSC-2を省き、その代わりにコンプレクサン等のキレート化剤をSC-1に添加することによりその金属汚染洗浄力を強化し、SC-1→SC-2と同等あるいはそれ以上の洗浄効果を上げることに成功したものである。また微粒子汚染し易い疎水性面を生じるDHF洗浄を行わず、その代わりに上記SC-1洗浄の後

に、微量のフッ酸を添加した水を用いてリンスを行なうことにより、自然酸化膜の表層部に偏在する残存汚染金属及び吸着添加剤を溶出させるとともに、微粒子を離脱させやすい親水性面を維持して微粒子除去効果を高めたものである。

【0017】放射性同位元素で標識したNa成いはFeを $10^{12}$ atoms/cm<sup>2</sup>の量で汚染させたウェーハについて、RCA洗浄を行なった後の該金属の残存量を、放射能計数値から求めると、どの順序の方式で行なっても $10^6$  atoms/cm<sup>2</sup>程度となり、非常によい洗浄効果が確認できる。しかし、実際の製造ラインにおけるRCA洗浄ウェーハの表面分析では、NaでもFeでも $10^{10}$ atoms/cm<sup>2</sup>以上の汚染がみられることがある。このような場合、洗浄装置内に清浄ウェーハを所定時間放置して表面分析を行なう装置内の環境汚染試験によっても、これらが検出され、洗浄装置内のSC-2洗浄槽の使用を停止すると放置試験ウェーハの清浄度が向上する。SC-2洗浄を行なうと、高清浄化を目指す程、洗浄装置には構造上及び管理上、さらに厳しい配慮が必要となるので、本発明では、SC-2洗浄省略が、一つの特色である。

【0018】本発明方法においては、まずSC-1にキレート化剤を添加し、その金属汚染洗浄力を強化した洗浄液を用いて洗浄が行われる。このキレート化剤としては、コンプレクサン成いはそのカルボン酸基配位子を他の酸基で置換したキレート化剤が使用される。SC-1に錯化剤を添加してFeやAlに対する洗浄効果を高めようすることは容易に考えられることであるが、有効な錯化剤は全て有機物である。即ち、この有機物が洗浄液からウェーハに付着すると炭素がデバイス特性に悪影響を与えるので、半導体用高純度無機薬品のTOC規格で要求されるような極めて微量で効果のある高性能の錯化剤を用いなければならない。然しながら、本発明においては、この洗浄に後続して行われるフッ酸添加純水リンスにより自然酸化膜に吸着した有機物が除かれるので、比較的多量、例えば10ppm程度、場合によっては100ppmのキレート化剤をSC-1に添加しても、洗浄後のウェーハに有害なレベルの有機物汚染を残さない。従って、本発明に必要なキレート化剤については、高性能は必要であるが必ずしも超高性能は必要でない。SC-1洗浄後のウェーハに残存し易い金属元素の中でデバイス特性上特に問題なものはFeなので、本発明においては、10ppm以下の濃度で洗浄後のFeの残存率が約1%以下となるコンプレクサン等をキレート化剤として用いた。

【0019】本発明において、キレート化剤として使用されるコンプレクサンとしては、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、ニトリロ三酢酸(NTA)、シクロヘキサンジアミン四酢酸(CyDTA)、トリエチレンジアミン六酢酸(TTHA)等を例示することができ、またそのカルボン酸基配位子を他の酸基で置換したもの

としては、ジヒドロキシエチルグリシン (DHEG) 等がある。また置換配位子にPを含むものには本発明に係わるキレート化作用の強いものがあり、その例としてアルキルアミノジメチレンジホスホン酸、ポリメチレンビス (ニトリロジメチレン) テトラホスホン酸、ニトリロトリメチレンホスフィン酸 (NTPO)、さらにこれらのホスホン酸をホスフィン酸に置換したものを挙げることができる。本発明に係わるこれらの添加剤は、添加後の液中でその中の金属不純物が洗浄を妨害しないレベルにまで十分に精製されたものでなければならない。また洗浄対象元素が多様な場合など、必要に応じて、これらキレート化剤を2種以上組み合わせ使用することもできる。このキレート化剤の添加量は、0.1~100ppmである。

【0020】また上記キレート化剤が添加されるSC-1は、先にも説明した通り、アルカリ、過酸化水素及び水からなるものである。このアルカリとしては、例えば水酸化アンモニウムや、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化トリメチル (2-ヒドロキシ) エチルアンモニウム等の金属成分を有していない有機アルカリ等を例示することができる。その組成は、一般にアルカリが0.05~5重量%、過酸化水素が0.05~10重量%及び残量が水となっている。

【0021】本発明において使用されるキレート化剤は、高濃度の過酸化水素あるいはアルカリの中では長期間安定であるものは少ないので、洗浄に際して予めキレート化剤を添加して洗浄液を調製しておく場合、その保存期間はできるだけ短い方が望ましい。またこれらのキレート化剤は、通常、水に難溶性のものが多く、アルカリ性になると容易に水溶液とすることができる。従って、水難溶性のキレート化剤を使用する場合には、このアルカリ水溶液を洗浄装置付属の混合槽に添加して、前述した組成の洗浄液を調製することもできる。また、特に金属汚染のひどいウェーハを処理する場合には、このキレート化剤の水溶液を直接洗浄槽に添加して洗浄効果の強化と、後続ウェーハに対する液からの吸着汚染抑制作用の強化とを行うこともできる。

【0022】上記の組成のSC-1洗浄液に前述したキレート化剤が添加された洗浄液は、一般にその添加量が10ppm程度で、Feの他、Ni、Cr、Cu、Zn等、半導体プロセスで有害な重金属の表面付着量を2桁あるいはそれ以上低減できる。特にコンプレクサン置換配位子にPを含むものは、これらの金属に対する洗浄効果は更に強化され、例えばFeについて、添加量10ppm程度で約3桁、1ppmでも2桁の低減が可能である。ただ何れのものもIII族のアクセプターであり膜成長プロセス制御上有害なAl汚染に対しては十分でなく、ほぼ1桁の低減効果に止まる。これは自然酸化膜を汚染するAlの大部分がSi原子と置換されていると理解され、この除去は後述するリンスによるエッチングによ

て行われる。

【0023】本発明においては、上記洗浄液を洗浄槽に供給してウェーハの洗浄を行った後に、1ppm以上のフッ酸が添加された純水を用いてリンスが行われる。微量のフッ酸は洗浄液に入るとシリコンの自然酸化膜へ強い影響を与えるがアルカリ性液中では反応性を示さない。従って、前記SC-1洗浄後のリンス用の純水に微量のフッ酸を添加しても、リンス槽に投入されてきたSC-1液で濡れたシリコン表面への影響は殆どないといえる。リンス水の流れてSC-1液のほとんどが除かれた段階から、本発明の特色とする作用が表れる。即ち、1ppm以上のフッ酸を添加した純水でのリンスは、先の洗浄でウェーハ表面に吸着したキレート化剤に対して強い除去作用を有している。またこの純水を加温する程、この除去作用は強まる。一方、RCA処理中のDHFで処理した純水でリンスするというような工程では、キレート化剤がDHF処理後直ちにウェーハ表面に移行仕舞除去されにくくなる。

【0024】リンス水中のフッ酸濃度は、化学汚染除去の点からは濃いほどよい。しかし、あまり濃くなると配管材料等からの汚染を生じ、特別なリンス液供給機構が必要となる問題があるため、一般的にはフッ酸濃度は100ppm程度以下が好適である。これ以上の濃度になると、リンスの最終段階で純水へのフッ酸添加を短時間中止し、ウェーハに吸着したF原子を離脱させる処理が必要となる。

【0025】本発明において、先に行われるキレート化剤添加SC-1液による洗浄で十分に除去できないAl原子に対して、上記のフッ酸添加純水リンスでの洗浄効果を顕著に高めるためには、該純水を加温 (通常、40~70℃程度) してリンスを行うことが望ましく、例えばフッ酸濃度100ppm、50℃の10分リンスで表面Al濃度を約1/20程度にまで低減することができる。これは、Alがウェーハ表面に形成されている自然酸化膜の表面近くの薄層に偏在しており、その層がエッチングされたものと考えることができる。この条件下での長時間リンスにおける水滴接触角変化をしらべた実験から、このリンスでのエッチング量が数Åであることが推測できた。SC-1におけるエッチング作用は、シリコン表面の自然酸化膜形成を伴いつつ進行するので、洗浄されない不純物や液から吸着する不純物が自然酸化膜の表層に偏在可能性は大きい。本発明におけるリンスによる表面キレート化剤に対する除去効果も同様の作用として説明できる。

【0026】またSC-1洗浄後においても残存しているFeに対しても、例えばリンス水温度50℃程度に加温すると、フッ酸濃度が10ppm程度で10分のリンスで残存率は約1%となり、表面濃度が2桁低減する。Cr、Ni、Znに対する加温フッ酸添加純水リンスの洗浄効果はFeと同程度である。Cuに対しての洗浄効果

は、これよりも劣るが、フッ酸濃度100ppm、50℃の10分リンスで1桁程度の低減は可能である。

【0027】超精浄化のための洗浄では、薬液処理の段階では必要な精浄度レベルに達していても、超純水リンスの段階で逆に汚染するおそれがある。水からシリコン表面に吸着しやすい元素があるため、洗浄表面のそれらの濃度を $10^8$  atoms/cm<sup>2</sup>のレベルに保とうとすると、リンス用超純水に対して極めて厳密な純度管理が必要となる。水から吸着しやすい不純物は、Fe、Al、Cu等であり、リンス時間が長いほどまたpHが高いほど吸着し易くなる。リンス効率を高めるためにクイック・ダンプ方式等が採用されているが、リンス時間は通常10分は必要である。特にSC-1洗浄の後のリンス槽中ではまずpHが高くなるので、FeやAl等が超純水中で数pptの超微量であったとしても10分のリンスで $10^8$  atoms/cm<sup>2</sup>レベルの汚染を生じる可能性が高い。しかし1ppm以上のフッ酸添加純水リンスの場合には、リンス水中にFeやAl等が数十ppt存在していても、これらからの汚染を $10^8$  atoms/cm<sup>2</sup>のレベルに止めることができる。

【0028】よく知られているように、酸化膜表面に対して希フッ酸でエッチングを行うと、膜が剥離している間はその表面は強く親水性化されると共に強い脱微粒子作用が見られる。本発明のフッ酸添加純水リンスにおいても、シリコン表面に自然酸化膜のある限り十分な脱微粒子効果が認められ、洗浄後のウェーハ表面の親水性は強い。本発明におけるキレート化剤添加SC-1洗浄は、微粒子除去効果において従来のSC-1洗浄とまったく変わらない。従って本発明方法においては、SC-1洗浄槽及びリンス槽のわずかに2槽処理でも、その相乗効果で、RCA法でもっとも微粒子除去効果の大きいDHF→SC-1→SC-2の6槽処理よりも優れた微粒子除去効果を示す。

【0029】本発明において、特に金属汚染除去を重視する場合は、クイック・ダンプ・リンスの途中の1回がDHF処理となるようにその回だけ希フッ酸を直接リンス槽に添加して目的を達成することができる。その時点でウェーハ表面が親水性化して微粒子除去の面では劣るが、一方、この後のリンスで自然酸化膜が生じにくいという利点もあり、本発明は最終的に自然酸化膜のない表面が必要な洗浄にも対応し得る。

【0030】

【実施例】次に本発明を実施例によって説明するが、勿論、本発明はこれに限定されるものではない。本発明は洗浄によるウェーハの超精浄化を目的とするものであり、目的精浄度が $10^8$  atoms/cm<sup>2</sup>オーダーであるため、表面分析による効果の確認が難しい。従って以下の実施

例の幾つかは放射性同位元素(RI)で標識した元素で汚染させたテストウェーハに対する洗浄効果を、洗浄前後の放射能計数値の比較で行なうRIトレーサ法を用いた。以下の実施例で<sup>59</sup>Feは、<sup>59</sup>Feで標識したFeを意味するものである。

【0031】実施例1

<sup>59</sup>Feの $1.0 \times 10^{12}$  atoms/cm<sup>2</sup>を水酸化鉄コロイドとして汚染させたシリコンウェーハに対し、NH<sub>4</sub>OH:H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:H<sub>2</sub>O=1容:1容:5容のSC-1液に本発明のキレート化剤を用いて70℃×10分の洗浄を行った時の洗浄後の<sup>59</sup>Feの残存率を表1に示す。ここでC(P1)は、アルキルアミノジメチレンジホスホン酸の低分子量のものの略称である。因みにキレート化剤を添加しない時は6.5%であった。いずれのキレート化剤も、10ppm~100ppmの添加で<sup>59</sup>Feの表面濃度レベルを2桁から3桁下げられる。また配位子にPを含むものは洗浄効果が大きく、C(P1)では、0.1ppmでも2桁近い低減が得られた。

【0032】

【表2】

添加キレート化剤	洗浄後の <sup>59</sup> Feの残存率(%)		
	キレート化剤 1ppm	キレート化剤 10ppm	キレート化剤 100ppm
EDTA	4.8	1.4	0.6
CyDTA	3.5	0.7	0.3
TTHA	3.5	0.8	0.4
C(P1)	0.4	0.3	0.1
NTPO	0.7	0.3	0.1

【0033】実施例2

SC-1液の組成を、NH<sub>4</sub>OH:H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:H<sub>2</sub>O=1容:1容:12.5容、並びに1容:1容:25容とし、実施例1と同様に洗浄を行った結果を表2に示す。SC-1液を標準組成から2倍、3倍に薄めても本発明で用いるキレート化剤の効果は変わらない。尚、ここでC(P2)は、ポリメチレンビス(ニトリロジメチレン)テトラホスホン酸の低分子量のものの略称である。

【0034】

【表2】

SC-1組成 (容量比)	キレート化剤	洗浄後の <sup>51</sup> Feの残存率 (%)	
		キレート化剤 10ppm	キレート化剤無添加
1 : 1 : 12.5	NTA	1.5	8.6
	C (P2)	0.3	
1 : 1 : 25	NTA	1.8	18.1
	C (P2)	0.5	

#### 【0035】実施例3

<sup>64</sup>Cuは希フッ酸から析出させ、<sup>22</sup>Na, <sup>51</sup>Cr, <sup>67</sup>Niは塩化物として、それぞれ略10<sup>12</sup>atoms/cm<sup>2</sup>付着させたシリコンウェーハに対し、NH<sub>4</sub>OH:H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:H<sub>2</sub>O=1容:1容:12.5容のSC-1液に本発明のキレート化剤THA 10ppmを添加したもので、70℃×10分の洗浄を行った時の残存率を表3に示す。Naはキレートを作らないが、SC-1そのものに洗浄力があり、キレート化剤は別にこれを妨害していない。

#### 【0036】

【表3】

付着元素	洗浄後の残存率 (%)
<sup>64</sup> Cu	0.4
<sup>22</sup> Na	0.1
<sup>51</sup> Cr	0.5
<sup>67</sup> Ni	0.3

#### 【0037】実施例4

キレート化剤無添加のSC-1液に塩化アルミニウムの微量を溶解して6枚のシリコンウェーハを同時に浸漬し、その3枚のA1表面付着量をフッ酸で気相分解フレイムレス原子吸光法により分析したところ、平均で9×10<sup>11</sup>atoms/cm<sup>2</sup>であった。残りの3枚に対し、NTPOの10ppmを添加したSC-1で70℃×10分の洗浄を行い、同様の分析を行ったところ、平均で1.04×10<sup>11</sup>atoms/cm<sup>2</sup>であった。本発明で用いるキレート化剤添加SC-1の洗浄効果は、A1汚染に対してはやや悪く、この例では洗浄後約10%が残存している。

#### 【0038】実施例5

SC-1洗浄で吸着した本発明のキレート化剤を後続するフッ酸添加水のリンスとの位除去できるかについてR

Iトレーサ法で検討した。キレート化剤NTPOはC原子の数とP原子の数で同じであり、かつ塩化アンモンとホルムアルデヒドと亜リン酸から比較的容易に合成できるので、この検討の対象に選び、中性子照射によって<sup>32</sup>Pで標識したNTPOを合成した。<sup>14</sup>Cを使わず<sup>32</sup>Pを選んだのは、後者の方がはるかに高い非放射能のものが得られ、かつβ線についてもはるかにエネルギーが強いからである。NTPO 100ppmを含むSC-1を用いてシリコンウェーハを70℃×10分処理し、数回純水リンスして自然乾燥し、<sup>32</sup>P即ちCの吸着量を調べたところ、略5×10<sup>15</sup>atoms/cm<sup>2</sup>のウェーハへの吸着が認められた。これをHF 10ppm、50℃の純水でリンスしたところ、検出限界の5×10<sup>13</sup>atoms/cm<sup>2</sup>以下となった。NTPO 10ppmを含むSC-1で洗浄したウェーハは、HF 1ppmを添加した室温の純水でリンスしてもP即ちCの吸着は検出限界以下であった。本発明のHF添加純水は、ウェーハに吸着したキレート化剤を実害のないレベルまで低減できる。

#### 【0039】実施例6

実施例4と同じ条件で、塩化アルミニウムの微量を添加したSC-1液を用いて表面A1濃度1~2×10<sup>11</sup>atoms/cm<sup>2</sup>のテストウェーハを作成し、HF添加純水リンスでのA1洗浄効果を調べた。結果を表4に示す。尚、分析法は実施例4と同じである。A1に対しては、リンス純水のHF添加量の増量と加温が有効であることが認められた。

#### 【0040】

【表4】

リンス液温度	純水に添加したHF量	Al 残存率
室温	10 ppm	85%
室温	100 ppm	25%
50℃	100 ppm	4%

【0041】実施例7

キレート化剤TTHAを添加したSC-1を用いて70℃×10分の洗浄を行ったウェーハに対し、100 ppmのHFを添加した純水を50℃に加温してリンスを行い、リンス時間に対する水滴接触角の変化を表5に示す。HF100ppm、50℃の純水リンスでは、リンス時間10分でもおそらく自然酸化膜表面の酸素がエッチングで除去されていると推定される。

【0042】

【表5】

経過時間	水滴接触角
10分	5°
20分	5°
30分	5°
40分	8°
50分	24°
120分	60°

【0043】実施例8

<sup>59</sup>Feを含むSC-1液で処理した後、 $1 \sim 3 \times 10^{10}$  atoms/cm<sup>2</sup>の<sup>59</sup>Feが残存しているウェーハに対して、HFを添加した純水を加温して10分リンスした時の<sup>59</sup>Feの残存率を表6に示す。汚染レベルを2桁下げ、 $10^8$  atoms/cm<sup>2</sup>のレベルに低減できることが認められる。

【0044】

【表6】

リンス液温度	純水に添加したHF量	<sup>59</sup> Fe 残存率
30℃	100 ppm	2%
30℃	10 ppm	4%
40℃	10 ppm	2%
50℃	10 ppm	1%

【0045】実施例9

<sup>64</sup>Cuについても実施例8と同様に加温したHF添加純水リンスの洗浄効果を調べた。結果を表7に示す。CuについてはHF添加純水リンスの洗浄効果が弱い。従って、SC-1に添加するキレート化剤は、Cuに対して

洗浄効果の強いものを使用することが必要であるが、一般にコンプレクサンにはCuに対してキレート化効果のあるものが多い。

【0046】

【表7】

リンス液温度	純水に添加したHF量	<sup>64</sup> Cu 残存率
30℃	10 ppm	43%
50℃	100 ppm	29%
50℃	100 ppm	8%

【0047】実施例10

フッ酸添加純水リンスでの微粒子除去作用を評価するため、放射性元素で標識した塵埃を用い、R1トレーサ法を行なった。即ち、<sup>99</sup>Tcで標識した炭素微粒子を吸着させた室内塵埃を、DHF処理した疎水性シリコンウェーハ表面とEDTA添加SC-1液で処理した親水性シリコン表面とへ、それぞれ放射能計数値(5,000~10,000)cpmとなるように付着させた。これらを純水で10分リンスした所、前者が約30%、後者が約35%計数値が減少した。同様の付着を行なったこれらウェーハに対

して、前者が約30%、後者が約35%計数値が減少した。同様の付着を行なったこれらウェーハに対



し、HF 10 ppm 添加純水リンスを 50℃ に加熱して 10 分リンスした所、前者の計数値は略半分となったのに対し、親水性シリコン面では残存計数値は数十 cps となり、99% 以上の付着塵埃を除くことができた。SC-1 処理後の本発明のリンスでは、原則的には自然酸化膜を残した親水性面でのリンスなので、HF 添加純水には極めて良好な微粒子除去が期待できる。

#### 【0048】実施例 11

クリーンブース内に 6 槽の石英ガラス製実験槽があり、奇数番目を薬液槽、偶数番目をクイック・ダンプのできる流水リンス槽とし、薬液槽の上縁には十分な排気機構が設けられている洗浄実験装置において、薬品は分析値において市販の最高レベルのもの、リンス水は 18 MΩ cm の超純水を使用し、工業用薬品に浸漬して意図的に化学汚染・微粒子汚染させた 5" ウェーハをフッ素樹脂 PFA のキャリヤに入れて洗浄実験を行なった。まず一連

の RCA 方式での洗浄実験を 1 週間繰り返して、1 か月後、第 5 槽と第 6 槽とを用いて本発明の洗浄方法を 1 週間繰り返した。乾燥はスピナーを用い、キャリヤからの洗浄済ウェーハを 1 枚抜取りフッ酸による気相分解を行なって原子吸光法で表面分析し、他のウェーハではレーザー散乱表面検査装置で 0.2 μm 以上の微粒子を数えた。結果を表 8 に示す。この結果から、微粒子除去についてはいずれの RCA 方式よりも、2 槽方式の本発明の洗浄方法が優れていることが理解される。また RCA 方式の場合、おそらくは SC-2 の HCl に基づく環境汚染、SC-1 槽の不純物管理不足等が原因と思われる若干の金属汚染を含んだウェーハ表面分析結果がでており、本発明の洗浄システムの方が安定した表面清浄度が得られる。

【0049】

【表 8】

洗浄方式	記載値	表面分析結果 ( $\times 10^{13}$ atoms/cm <sup>2</sup> )							表面微粒子数
		Na	Al	Fe	Cr	Cu	Zn	Ca	
SC-1→	平均値	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.3	<0.3	<0.9	252
DHF→									
SC-2	最大値	2.1	1.8	1.0	<0.5	<0.3	0.6	1.2	385
DHF→	平均値	1.2	3.7	<0.5	<0.5	<0.3	<0.3	<0.9	88
SC-1→									
SC-2	最大値	3.8	19.0	1.8	0.6	<0.3	1.2	2.0	102
キレート剤入り SC-1→	平均値	0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.3	<0.3	<0.9	40
DHF 水リンス	最大値	0.8	1.8	<0.5	<0.5	<0.3	0.6	1.2	62

【0050】尚、SC-1 は 1 容 : 1 容 : 12.5 容、SC-2 は 1 容 : 1 容 : 5 容で、それぞれ 70℃ × 10 分の浸漬処理を行なった。DHF は、1 容 : 50 容で 30 秒浸漬した。キレート化剤は NTPPO 3 ppm、HF 添加純水リンスとしては、HF 10 ppm、50℃ の加温水を用いた。

#### 【0051】実施例 12

本発明によれば、第 1 段階のキレート化剤添加 SC-1 液による洗浄だけで、デバイス作成上ほぼ十分な清浄度が得られることを、MOS ダイオード (500 μm □) による絶縁耐圧歩留りで確認した。無添加の高純度薬品による SC-1 液を用いた場合とを、70℃ × 10 分の洗浄と比較する。結果を図 1 に示す。尚、本発明方法において使用したキレート化剤は、NTPPO 1 ppm であり、リンスは共に超純水によった。

#### 【0052】実施例 13

本発明のフッ酸添加純水リンスの効果を電気特性で確認

するために、上例のキレート化剤無添加 SC-1 液を用いて洗浄され超純水でリンスされたウェーハと、これを 100 ppm HF 添加純水で 50℃ × 10 分リンスした場合を、再結合ライフタイムで比較した。結果を図 2 に示す。この結果より、加温 HF 添加純水リンスの洗浄効果が明らかであり、十分なライフタイムが得られることが理解される。

#### 【0053】実施例 14

標準組成の SC-1 のアンモニア水をテトラメチルアンモニウム (TMAH) の 1 重量% で置換した場合の本発明における洗浄効果を、実施例 11 と同じキレート化剤、同じ装置、同じ洗浄・リンス条件によって調べた。結果を表 9 に示す。キレート化剤添加 SC-1 を用いた場合と差のない良好な結果が得られる。

#### 【0054】

【表 9】

記載値	表面分析結果 ( $\times 10^{11}$ atoms/cm <sup>2</sup> )							表面 微粒子数
	Na	Al	Fe	Cr	Cu	Zn	Ca	
平均値	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.9	48
最大値	0.7	1.2	0.5	0.5	0.3	0.3	1.2	73

【0055】

【発明の効果】本発明によれば、最小でも6槽の洗浄槽乃至リンス槽を必要としたRCA処理の洗浄システムに対し、基本的に僅か2槽で全洗浄システムを構成することができ、装置価格、装置所要面積、稼働経費の点ではるかに有利となる。しかもRCA洗浄では、その薬液処理順序を如何に変えても、化学汚染除去と微粒子汚染除去との間に矛盾があるが、本発明の方法では、RCA処理と同等の化学汚染除去能力と、この処理に勝る微粒子除去能力を有する。また本発明に必要なキレート化剤は、金属キレート化作用の強いもの程望ましいことは言


うまでもないが、特に高度な作用のある特別の物質でなくとも、例えば入手の容易な市販のコンプレクサンキレート化剤でも十分目的を達成できる。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明方法におけるキレート化剤添加SC-1液による洗浄前後におけるMOSダイオードの絶縁耐圧歩留りを示す図。

【図2】キレート化剤無添加SC-1液を用いて洗浄され超純水でリンスされたウェーハと、これを100ppm HF 添加純水で50℃×10分リンスした場合の、再結合ライフタイムとを比較して示す図。

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 秋谷 秀夫  
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 日  
本興業銀行ビル8F エヌティティエレクトロニクステクノロジー株式会社内

(72)発明者 桑野 修治  
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 日  
本興業銀行ビル8F エヌティティエレクトロニクステクノロジー株式会社内

(72)発明者 松本 徹  
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 日  
本興業銀行ビル8F エヌティティエレクトロニクステクノロジー株式会社内

(72)発明者 村岡 久志  
神奈川県横浜市緑区奥しが丘3-15-2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**